HESKINS

РЕШЕНИЯ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ

mail@heskinsrussia.ru www.heskinsrussia.ru

27/04/2026

H9915 Технический Паспорт Плотной Клейкой Ленты UHB (1,5 мм)

Предмет исследования	Результат исследования	Метод испытания
Адгезия	Акриловый клей	
Основа	Акриловая пена	
Цвет	чёрный	
Общая толщина (мм)	1,50 ± 50 µm	ASTM-1000
Покровная плёнка	Красный полиэтилен	
Максимальный размер производственного рулона	800 мм x 33 м	
Предел прочности при растяжении (гс/см²)	6 000	ASTM D-897
Адгезия при отслаивании (гс/25 мм)	4 500	ASTM D-3330
Удерживающая способность	> 24 ч	ASTM D-3654
Динамическая прочность на сдвиг (гс/см²)	До истечения 20 минут ≥ 4000 Через 24 часа ≥ 6000	ASTM D1002
Максимальная температура	≥100°C	

Результаты теста на коэффициент светоотражения

Артикул (цвет)	Цветовой стандарт RAL	Система Пантон	Среднее значение коэффициента светоотражения	Диапазон
H9915X (чёрный)	9004	Чёрный U	3.5	1.1

Все вышеуказанные данные предназначены только для справки.

©ООО “Хескинс”, 1997-2026

ISO 9001 CERTIFIED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS British Assessment Bureau
ISO 14001 CERTIFIED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS British Assessment Bureau